

生産性 安全性 品質向上の実現が可能に!!



塗膜性能	非粘着性	耐蝕性	耐摩耗性	滑り性	帯電防止対応
PFA	○	○※	△	○	有
PTFE	○	×	△	◎	有
FEP	○	○※	△	○	有
PEEKCOAT®Plus	○	○※	○	○	有
NONSTICKcoating	◎	×	×	×	有

◎優 ○良 △可 ×不可

※ 内径φ30以上限定

施工基準	0~2000L	~4000L
φ15~φ30	15 ~ 50 μm 程度 (塗料によって変動します)	要打合せ
φ30~	15~200 μm 程度 (塗料によって変動します)	要打合せ



日建塗装工業株式会社

NIKKEN COATING INDUSTRY CO., LTD.